

Миттєвосхоплюючийся ремонтний склад на основі спеціальних цементів та активних хімічних добавок для миттєвої зупинки активних течій води з тріщин, стиків та швів.

ОПИС	Миттєвосхоплюючийся ремонтний склад на основі спеціальних цементів та активних хімічних добавок для миттєвої зупинки активних течій води з тріщин, стиків, швів. Можна застосовувати без необхідності замішування з водою.
ПЕРЕВАГИ	<ul style="list-style-type: none"> • Легко використовувати для швидкого ремонту • Миттєве схоплювання при контакті з водою • Висока водонепроникність, морозостійкість, міцність • Висока адгезія до поверхні
ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ	<ul style="list-style-type: none"> • Водосховища, басейни, резервуари з питною водою • Підвальні приміщення, ліфтові ями • Шосе, метро, тунелі, греблі
ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ	Поверхня для нанесення повинна бути вологою, очищена від будь-яких видів масла, іржі, миючих засобів та інших речовин, що запобігають схоплювання.
ЗАМІШУВАННЯ МАТЕРІАЛУ	Матеріал Teknoplug Yildirim - суха суміш, яку необхідно замішувати водою в пропорції 200 мл на 1 кг складу до пластичного стану.
НАНЕСЕННЯ МАТЕРІАЛУ	Розчин потрібно змішувати вручну, і в невеликій кількості, щоб використовувати протягом 1 хв. Необхідно закласти розчин в ремонтвану область і притримувати його до повної зупинки течі. Для використання нанести необхідну кількість матеріалу на місце витoku і притримати до повної зупинки течі.
ОБМЕЖЕННЯ І ОСОБЛИВІ УМОВИ	При попаданні в очі негайно промийте їх великою кількістю води. При роботі використовуйте захисні рукавички та окуляри.
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ	При змішуванні і нанесенні використовуйте рукавички. Після нанесення Teknoplug - на поверхню необхідно нанести Teknopleg 100 для абсолютної гідроізоляційного захисту.
УПАКОВКА І ЗБЕРІГАННЯ	Матеріал поставляється в відрах вагою 3 кг. Зберігати в сухих прохолодних складських приміщеннях в непошкодженій упаковці при температурі вище +5 ° C і вологості не більше 70%. Гарантований термін зберігання 6 місяців.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Найменування показника	Нормативне значення
Зовнішній вигляд	Порошок сірого кольору
Зберігання в сухому темному складі, при дотриманні температурного діапазону +50 - +350C, вологості 75%	6 місяців
Кількість води для замішування, л / кг	0,2
Упаковка	Відро 3 кг
Температурний діапазон застосування, ° C	+ 5 ... + 30
Час повного затвердіння	1 хвилина