

## Teknoderz Ex Flexible Joint Filler Fuga

Цементна еластична затирка для керамічної плитки, мармуру та граніту.

<b>ОПИС</b>	Цементна еластична затирка для керамічної плитки, мармуру та граніту. За рахунок силікону, який входить до складу являється водовідштовхуючим матеріалом.
<b>СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Для керамічних, плиткових та гранітних швів різного діаметру.</li> <li>• В природних швах із природного граніту, пресованої цегли, мармуру, скляної мозаїки та природного каменю.</li> <li>• У лікарнях, житлових та торгових центрах.</li> <li>• У приміщеннях та на відкритому повітрі з інтенсивним пішохідним рухом.</li> </ul>
<b>ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Відсутність вицвітання кольору та формування тріщин.</li> <li>• Оскільки він еластичний, на нього не впливають різкі перепади температури.</li> <li>• Оскільки він силіконовий, він стійкий до води та морозу.</li> <li>• Антибактеріальний. Не сприяє розвитку шкідливої флори.</li> <li>• Його можна використовувати в системах теплої підлоги.</li> </ul>
<b>ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ</b>	<p>Якість поверхні: Переконайтеся, що клей, що використовувався для приклеювання фінішного покриття, затвердів. Нанесення слід розпочинати як мінімум через 24 години після нанесення клею.</p> <p>Підготовка поверхні: Поверхня повинна бути чистою ,рівною, гладкою, твердою, без будь-яких антиадгезивів. Такі речовини, як пил, олія, бруд, іржа, олія цвілі та миючий засіб слід видалити.</p> <p>Ширина стиків повинна бути не менше 2/3 товщини кераміки. TEKNODERZ EX, який знаходиться у 20-кілограмовому мішку у вигляді порошку, засипати у ємкість заповнену водою(6- 6,4 л води на 20 кг порошку). Замішувати за допомогою низькошвидкісного міксеру до отримання однорідної суміші без грудочок. Розчин, отриманий в кінці процесу, слід залишити на 5-10 хвилин і перемішати знову до утворення однорідної консистенції 1-2 хвилини.</p>

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Найменування показника	Нормативне значення
Колір	Сірий, Білий, Бежевий
Упаковка	20 кг крафтовий мішок
Умови зберігання	12 місяців з дня виготовлення у закритій оригінальній упаковці

Співвідношення суміші	6- 6,4 л води на 20 кг порошку
Час життя суміші	1 година
Температура застосування	( +5 ° C) - ( +35 ° C)
Витрата	1.8 кг/м2 (при товщині шару 1 мм)
Готовність до експлуатації	1 день
Сила гнучкості	$\geq 2,5$ N/мм2
Міцність на стиск	$\geq 15$ N/мм2
Зносостійкість	$\leq 1000$ мм <sup>3</sup>