

Однокомпонентна вологостійка декоративна штукатурка дощик білого кольору.

<p>ОПИС МАТЕРІАЛУ</p>	<p>Teknodeko Cizgili – однокомпонентна вологостійка декоративна штукатурка дощик на основі білого цементу, посилена полімерами, для зовнішньої обробки.</p>
<p>СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Для декоративного покриття бетонних поверхонь • Для роботи на вертикальних, горизонтальних і стельових поверхнях • Для роботи на будь-яких мінеральних поверхнях • Для декоративного покриття систем зовнішньої теплоізоляції фасадів • Для внутрішнього і зовнішнього застосування • Для житлових приміщень, торгових центрів, лікарень
<p>ВЛАСТИВОСТІ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Легка у застосуванні • При нанесенні прямими або круговими рухами створює різний малюнок • Має високу стійкість до будь-яких кліматичних умов • Вологостійка • Запобігає накопиченню зайвої вологи • виправляє дефекти поверхні • Довговічна • Не горюча • Паропроникна • Можна наносити фарбу поверх штукатурки при зовнішньому застосуванні
<p>ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ</p>	<p>Перед нанесенням матеріалу очистіть поверхню від будь-яких видів масла, іржі, м'яких засобів, бруду та інших речовин, що запобігають схоплюванню.</p> <p>Якщо на поверхні є тріщини або порожнини – їх необхідно закрити за допомогою цементних сумішей Teknoger.</p> <p>Перед нанесенням матеріалу поверхню слід трохи зволожити.</p> <p>При роботі в жарку погоду рекомендується попередньо використовувати ґрунтовку Teknolutex 400.</p>
<p>ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ</p>	<p>У чисту ємність налейте 5, 75 - 6,25 л чистої холодної води. Повільно висипте суху суміш Teknodeko Cizgili (25 кг) в ємність з водою і за допомогою низькошвидкісного міксера замішуйте суміш мінімум 10 хвилин до отримання однорідної маси. Залиште отриману суміш на 5 хвилин, після чого змішайте повторно. Обсяг води, необхідний для замішування суміші, залежить від погодних умов.</p> <p>Для кожної нової партії суміші слід використовувати рівну кількість води. Інакше можна отримати інший відтінок.</p>
<p>ЗАСТОСУВАННЯ</p>	<p>Готову суміш слід нанести протягом 2 годин в залежності від погодних умов.</p> <p>Протягом 2 годин слід рівномірно нанести суміш на поверхню сталевим шпателем, зчищаючи надлишки матеріалу з поверхні для отримання шару необхідної товщини. Після чого протягом 10 хвилин слід зробити візерунок.</p> <p>Малюнок наноситься круговими рухами за допомогою пластмасового або поліуретанового шпателя для отримання дрібнозернистої текстури.</p> <p>Слід наносити матеріал безперервно на поверхню для досягнення рівномірного шару.</p>

ПРИМІТКИ	<p>Не слід додавати воду в уже змішаний матеріал.</p> <p>Рекомендується використовувати праймер білого кольору перед нанесенням декоративної штукатурки білого кольору.</p> <p>Слід покрити поверхню штукатуркою Teknodeko Cizgili в 2 шари для підвищення стійкості до зовнішніх впливів і забруднень, а також для запобігання отримання покриття з відмінними відтінками.</p> <p>Витрата штукатурки залежить від візерунка.</p> <p>Роботи слід виконувати при температурі повітря від + 5 °С до + 35 °С. При нанесенні штукатурки при зниженій (нижче + 5 °С) або підвищеній (вище + 35 °С) температурі необхідно покрити поверхню теплоізоляційним матеріалом.</p> <p>На поверхню можна нанести фарбу, але не раніше, ніж через 7 днів після нанесення штукатурки. При нанесенні темних фарб необхідно використовувати ґрунтовку для фарби.</p> <p>Використовувані інструменти та обладнання необхідно вимити теплою водою відразу після використання.</p>
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ	<p>Продукт може викликати подразнення при потраплянні на шкіру. Необхідно використовувати робочий одяг, захисні рукавички, маску і окуляри. Перед початком роботи також можна нанести на руки захисний крем. У разі потрапляння в очі слід негайно промити очі теплою водою і звернутися до лікаря.</p> <p>Після нанесення суміші протягом 12 годин слід захистити поверхню від несприятливих погодних умов, таких як прямі сонячні промені, сильний вітер, висока температура повітря (більше + 35 °С), дощ і мороз.</p>
ЗБЕРІГАННЯ	Зберігати слід в сухому середовищі в закритій оригінальній упаковці протягом 12 місяців.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Найменування показника	Нормативне значення
Колір	Білий
Упаковка	25 кг мішок
Термін придатності	12 місяців
Співвідношення компонентів	5,75 - 6,25 води / 25 кг порошку
Температура застосування	+ 5 °С - + 35 °С
Розмір гранул заопнлителя	3 мм (клас S 4)
Паропроникність	V1
Водонепроникність	W3
Вогнестійкість	A3

ТАБЛИЦЯ ВИТРАТИ:

Teknodeko Cizgili	Щільність суміші (кг / л)	Витрата сухої суміші на 1 м2 (кг)	Об'єм води для замішування (л)
25 кг крафотовий мішок	1,6	2,8 - 3,2	6,0 - 6,5